

Характерні особливості

- Відмінна покривна здатність має вирівнюючі властивості. Легко наноситься пензлем, валиком або розпилювачем.
- Відмінна зносостійкість: стійка до вицвітання, тріщин, лущення, здуття, забруднення, луги і випаровуванням.
- Чудова адгезія і чудова стійкість до атмосферних опадів і температурних коливань
- Можливість очищення водою і милом.
- Стійка до виникнення цвілі
- Можливе нанесення при низьких температурах.
- Може використовуватись як праймер.
- Довічна гарантія (див. Специфікацію).

Рекомендований для:

Рекомендується для зовнішнього застосування на кам'яних поверхнях таких як: цемент, штукатурка, бетон і бетонні покриття, цегла керамічна, шлакоблоки, дерево, ДСП, покрівельний гонт, оцинкована жерсть, вініл і алюмінієвий сайдинг, дерев'яні обшивки.

Загальний опис

Преміальної якості. Самовирівнююча, 100% акрилова, латексна, глибоко матова, фасадна фарба. Наша технологічна новинка це використання 100% акрилової смоли, яка забезпечує захисне зовнішнє покриття, яке буде виглядати як свіжо забавлене через багато років після фарбування. Ця формула з високим вмістом сухого залишку підходить для різних зовнішніх поверхонь, забезпечує високу довговічність і може наноситися в широких температурних діапазонах.

Застереження при нанесенні

Не використовувати при температурі поверхні і повітря нижче 40°F (4,4°C)

Інформація про продукт

Інформація про продукт	
Кольори – Стандарт: База-Brilliant White 01. Кольорування.	Технічні дані:
	Білий колір
— Тонувальні бази: Бази колорантів Gennex Waterborne 1X, 2X, 3X і 4X.	Тип фарби 100% акриловий латекс
	Вид пігменту Диоксид титану
— Нестандартні кольори: Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.	Масова частка сухого залишку 42%
	Покривна здатність з галону при 300 – 400 кв. фт. рекомендованій товщині плівки (27,87 – 37,16 м²)
Сертифікати й атестати: ЛОС відповідає вимогам усіх регульованих територій Masters Painters Istitute MPI # 10 Water vapor permeance (breathability) ASTM D1693: 51.2 perms	Рекомендована товщина – Мокрої 0,11 мм – Сухої 0,048 мм
	Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзадання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби.
Технічна допомога: Надає місцевий авторизований незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місце розташування найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (094) 9477431	Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH – На дотик 2-4 години – Для другого шару 4 години
	Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні після фарбування. Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.
	Висихає Коалесценцією, випаровуванням
	В'язкість 97±2 KU
	Точка займання відсутня
	Глянець / Блиск Глибокий матовий (3-8 @ 85°)
	Температура поверхні при нанесенні – Мін. 40 °F (4,4 °C) – Макс. 90 °F (32,2 °C)
	Розбавлення Див. Табл.
	Очищуючий розчинник чиста вода
	Вага галона 12 футнів (5,44 кг)
	Зберігати при темп.: – Мін. 40 °F (4,44 °C) – Макс. 90 °F (32,2 °C)
	Леткі органічні сполуки (ЛОС) 44 грами/літр

♦ Зазначені значення отримані для білого кольору. Зв'яжіться з дилером Benjamin Moore щодо значень інших баз чи кольорів.

Компанія Benjamin Moore & Co. 101 Парагон Драйв, Монтвейл, Нью-Джерсі 07645 Тел. дилера в Україні: (044) 2236314 Моб.: (097) 947-7431

Підготовка поверхні

Поверхня яка підлягає фарбуванню, повинна бути чистою, не містити залишків жиру, воску, і грибка. Видалити надлишки крейди і залишки фарби. Раніше пофарбовані цементні поверхні повинні бути оброблені піскоструминною обробкою. Глянцеві поверхні повинні бути заматованими. Закриті зони, такі як карнизи, стелі, і склепіння повинні бути промиті розчином миючого засобу і / або промити сильним струменем води із садового шлангу для видалення забруднень, які можуть зашкодити його належній адгезії. Плями від цвілі повинні бути вилучені шляхом очищення з Benjamin Moore® Clean (318). Для металевих поверхонь, видаліть іржу.

Всі нові цегельні поверхні повинні бути помиті або ретельно очищені щіткою з жорсткою щетиною для видалення сторонніх часток. Нові кладки повинні вистоятися протягом 30 днів перед ґрунтовкою або фарбуванням. Свіжозалитий або бетон з дуже гладкою поверхнею повинен бути заматований або прошліфований для поліпшення адгезії, після видалення сторонніх сполук.

Повторне фарбування поверхонь.

Видаліть будь-яку фарбу яка відшарувалась і відшліфуйте ці області, щоб вирівняти край з прилеглими поверхнями. На голий бетон або штукатурку, та шпалери під фарбування необхідно наносити два шари, на вже забарвлену поверхню 1 або 2 шари. Нова поверхня повинна бути повністю ґрунтована, раніше пофарбовану поверхню можна ґрунтувати при необхідності, або якщо є не ґрунтовані місця. Для певних насичених (яскравих) кольорів необхідно використовувати Regal Primer (216) для досягнення максимальної покривної здатності і отримання бажаного кольору.

Вибір праймеру та фінішного покриття

Дерево, нове.

Ґрунтовка: використовуйте Benjamin Moore Fresh Start All Purpose Acrylic Primer (023) або Regal Primer (216). Оздоблення: 1 або 2 шари Regal Select Matte Finish (548).

Гіпсокартон, раніше забарвлений.

Ґрунтовка: не потрібна. Оздоблення: 1 або 2 шари Regal Select Matte Finish (548).

Гіпсокартон, новий.

Ґрунтовка: Fresh Start All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) або Regal Primer (216). Поверхня повинна бути сухою, відшліфуйте і видаліть весь пил перед фарбуванням. Оздоблення: 1 або 2 шари Regal Select Matte Finish (548).

Витримана штукатурка, нова.

Ґрунтовка: FreshStartAll-Purpose 100% AcrylicPrimer (023) iniRegalPrimer (216).Оздоблення: 1 або 2 шари Regal Select Matte Finish (548).

Витримана кам'яна кладка, нова (груба або з вибоїнами).

Ґрунтовка: Moorcraft Super Craft Latex Block Filler (285). Оздоблення: 1 або 2 шари Regal Select Matte Finish (548).

Литий або збірний бетон.

Ґрунтовка: Fresh Start All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) або Regal Primer (216).Оздоблення: 1 або 2 шари Regal SelectMatte Finish (548).

Кам'яна кладка, пофарбована.

Ґрунтовка: не потрібна.Оздоблення: 1 або 2 шари Regal Select Matte Finish (548).

Незабарвлений метал (залізо).

Ґрунтовка: Ironclad Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel (C363), Iron clad Alkyd Low Lustre Metal & Wood Enamel (C163) або Moorcraft Super Spec-D.T.M Alkyd-Low Lustre (Z163).Оздоблення: 1 або 2 шари RegalSelectMatteFinish (548).

Гальванізований метал.

Ґрунтовка: Iron clad Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel (C363).Оздоблення: 1 або 2 шари Regal Select Matte Finish (548).

Рекомендації з нанесення.

Компанія Benjamin Moore & Co. 101 Парагон Драйв, Монтвейл, Нью-Джерсі 07645 Тел. дилера в Україні: (044) 2236314 Моб.: (097) 947-7431 Benjamin Moore, Fresh Start, Gennex, Green Promise, Natura, Super Spec HP, Ultra Spec та позначення "М" є зареєстрованими торговими марками, ліцензованими компанією Benjamin Moore & Co. Cradle to Cradle Certified™ - це знак сертифікації, ліцензований Інститутом інноваційних продуктів Cradle to Cradle. Цей продукт не схвалено ні CHPS, ні його підрозділом. Цей продукт постачається Benjamin Moore, а не CHPS. Решта торговельних марок належать їх відповідним власникам. © 2015, 2018 Benjamin Moore & Co. Всі права захищені

Ретельно перемішати перед нанесенням і періодично перемішувати під час робіт. Наносите один або два шари. Для кращого результату використовуйте кисть з нейлону / поліестеру Benjamin Moore, високоякісний професійний валик Benjamin Moore або схожий продукт. Можна наносити також розпиленням.

Безповітряне розпорошення.

Тиск: 1500-2500 psiТір 0.013-0.017.

Кість: нейлон / поліестер.

Розведення: не потрібно.

Не додавати інші фарби або розчинники.

Розведення / Очищення.

Промити все обладнання в теплій, мильній воді відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути Уайт-спіритом, щоб не утворювалася іржа

Інформація з безпеки і навколишньому середовищу.

Наносити покриття тільки в добре провітрюваному приміщенні. Чи не вдихайте розпилений туман або шліфувальний пил. Уникайте потрапляння в очі і тривалого контакту зі шкірою. Використовуйте захисні окуляри і рукавички під час нанесення і шліфування. Використовуйте сертифікований NIOSH респіратор, слідуючи інструкціям виробника.

ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ МІСЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ.

БОЙТЬСЯ МОРОЗУ

Гарантія (Warranty)

Benjamin Moore & Co гарантує, що цей продукт при використанні відповідно до наведених інструкціями не буде:

- 1.Пузириться від належним чином підготовлених і оброблених ґрунтом поверхонь,
- 2.Лушиться від належним чином підготовлених і оброблених ґрунтом поверхонь,
- 3.Зношування від погодних умов, оголюючи раніше забарвлену поверхню. Ця гарантія вважається дійсною так довго, так як ви проживаєте в вашому домі і дається оригінальному користувачеві нерухомості, покупцеві фарби. Дана гарантія не підлягає передачі. Якщо цей продукт не може виконувати свої функції, як описано вище, при використанні відповідно до інструкцій на етикетках протягом гарантійного терміну, Benjamin Moore & Co. зобов'язується, за умови пред'явлення доказів придбання товару (чека продажів), забезпечити еквівалентний або порівнянний продукт на безоплатній основі. Так як ми не маємо ніякого контролю над підготовкою поверхні і нанесенням, ця гарантія LIMITED WARRANTY не включає витрати на оплату праці для застосування фарби.

БЕНДЖАМІН МУР НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ БУДУТЬ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНИЙ, ВАПАДКОВИЙ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ (за винятком деяких штатів).

Дана гарантія надає вам особливі законні права. Ви також можете мати інші права, надані вам місцевим дистриб'ютором, в залежності від країни.

Реалізує цю обмежену гарантію на території України офіційний дистриб'ютор, ТОВ «Преміум декор», м.Київ, вул. Воздвиженська 3, салон магазин Benjamin Moore. Тел.044 223 63 14.

ПЕРША ДОПОМОГА: При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря. **У РАЗІ РОЗЛИВУ** – Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення".