

Характерні особливості:

- Легко миється;
- Створює гладке, рівномірне покриття;
- Для поверхонь в хорошому стані, достатньо 1 шару фарби;
- Проста у застосуванні.

Рекомендації:

Застосовується для фарбування старої і нової підлоги з бетону та дерева. Рекомендується для фарбування підлоги в житлових приміщеннях, місцях загального користування, підвалах, терасах, гаражах, під'їздах, виставкових залах та комерційних приміщеннях.

Загальний опис:

Високоякісна, уретанова, модифікована алкідом, акрилова латексна емаль з високим ступенем блиску. Один шар покриває більшість, раніше пофарбованих, поверхонь, які знаходяться в хорошому стані. Швидко висихає.

Застереження при нанесенні:

- Багато поверхонь містять компоненти, які можуть зашкодити латексній фарбі, що призводить до погіршення адгезії.
- Не застосовувати при температурі повітря та поверхні, нижче 10 ° C (50 ° F).
- Новий бетон потребує кислотної пропитки.

Інформація про продукт

Кольори – Стандарт: White (01), Country Redwood (23), Green (40), Rich Brown (60), Light Gray (70), Deck Gray (71) & Platinum Gray (74)	Технічні дані:		Пастельна база
	Тип фарби		Уретаново-алкідний акрил
— Тонувальні бази: Benjamin Moore® Gennex® bases 1X, 2X, 3X, 4X	Вид пігменту		TiO2
	Масова частка сухого залишку		40.5%
— Нестандартні кольори: Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.	Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки		500-600 sq. ft. (46.4 – 55.7 кв.м.)
	Рекомендована товщина	— Мокрої — Сухої	0.073 мм 0.030 мм
Сертифікати й атестати: Відповідає стандартам ЛОС у всіх регульованих областях. Eligible for LEED® v4 Credit Qualifies for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools) CDPH v1 Emission Certified	Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби.		
	Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH		1 година 12 годин
	— На дотик		
	— Для другого шару		
	Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні після фарбування. Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.		
	Висихає		Випаровуванням, Коалісценцією
	В'язкість		87 ± 2 KU
	Точка займання		Відсутня
	Глянець / Блиск		Gloss (75 @ 60°)
	Технічна допомога: Надає місцевий, авторизований, незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місце розташування найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (094) 9477431 або завітайте на сайт: http://benjaminmoore.com.ua/index.html	Температура поверхні при нанесенні	
— Мін.			
— Макс.			
Розбавлення		Не потрібне	
Очищувач розчинник		Чиста вода	
Вага галона		10.3 lbs. (4.67 кг)	
Зберігати при темп.:		40 °F (4,44 °C) 90 °F (32,2 °C)	
— Мін.			
— Макс.			
Леткі органічні сполуки (ЛОС)			
43.7 г/л		36 Lbs. / Gallon	

Latex Floor and Patio High Gloss Enamel 0121

Підготовка поверхні

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чистою, сухою і очищеною від пилу, бруду, грибка, воску, мила, масла, мастила і матеріалів, розчинних у воді.

Видаліть будь-яку фарбу, що відшарувалась і відшліфуйте ці області, щоб вирівняти краї з прилеглими поверхнями. Гладкі зони повинні бути захищені (заматовані).

Нові бетонні або цегляні поверхні повинні сохнути протягом 30 днів, перед нанесенням. Борошниста і пориста поверхня говорить про неправильну підготовку поверхні. Литий бетон з гладкою поверхнею має бути оброблений Concrete Pretreatment & Etch або 10% розчином муріанової кислоти для покращення адгезії. Видаліть пісок, виступи, порізи та ін. пошкодження. Дерев'яна поверхня має бути повністю сухою.

Складні для фарбування поверхні: Benjamin Moore пропонує різноманітні спеціальні ґрунтовки для нанесення на складні поверхні, такі як деревина смолянистих порід, жирні плями, сліди від кольорових маркерів, тверді блискучі поверхні, оцинкований метал або інші поверхні, на яких адгезія фарби або покривність плям стає особливою проблемою. Ваш продавець Benjamin Moore® може порадити вам праймер, що вирішить саме вашу проблему і підійде для вашого особливого техзавдання.

УВАГА! Зчищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. **СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЬОЗНОЇ ШКОДИ.**

Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного вискоєфективного повітряного фільтру HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію, чи завітавши на сайт www.epa.gov/lea

Рекомендації з використання ґрунт-фарби

Нові поверхні мають бути повністю оброблені праймером. Раніше фарбовані поверхні можуть бути повністю або частково оброблені праймером за необхідності. Для найкращого результату затонуйте праймер у колір близький до фінішного. Особливо, якщо бажана кардинальна зміна кольору. **Спеціальна примітка:** Для певних глибоких кольорів може знадобитися Deer Base Primer, затонований за спеціальною формулою для досягнення бажаного кольору. Проконсультуйтеся у вашого представника Benjamin Moore

Нефарбований бетон:

Праймер: Self Priming – нанесіть перший шар Latex Floor & Patio Low Sheen Enamel N122 і лишити висихати на ніч.

Фініш: 1-2 шари Latex Floor & Patio High Gloss Enamel (0121)

Пофарбовані раніше дерево та бетон:

Праймер: не потрібен, на правильно підготованій поверхні.

Фініш: 1-2 шари Latex Floor & Patio High Gloss Enamel (0121)

Деревина: Fresh Start® Multi-Purpose Latex Primer (N023) or Fresh Start® Multi-Purpose Oil Based Primer (024)

Фініш: 1-2 шари Latex Floor & Patio High Gloss Enamel (0121)

Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням. Наносьте один або два шари. Для досягнення найкращих результатів використовуйте професійну щітку Benjamin Moore® з нейлону та поліестеру, професійний валик Benjamin Moore® або схожий за якістю продукт. Праймер можна наносити також розпиленням.

Підготовка поверхні за допомогою Benjamin Moore® 518 Extender може бути необхідна за певних умов, щоб відрегулювати час роботи або характеристики розпилення. Таблиця наводиться для загальних рекомендацій		
	Легкі умови	Складні умови
	Вологість повітря (RH> 50%) при непрямим сонячних променях та при, майже, безвітряній погоді	Вологість повітря (RH<50%), під прямими сонячними променями, чи при сильному вітрі
Щітка: Нейлон та поліестер	Не потребує розбавлення	Додайте 518 Extender або воду: Макс 8 унцій на галон фарби Ніколи не додавайте інші фарби та розчинники.
Валик: Преміальна якість 3/8" шубки		
Розпилення: Безповітряне Тиск: 1500-2500 psi Сопло: 0.013-0.015		

Розведення:

Розведення не потрібне, але, при необхідності, для отримання бажаних властивостей, може бути додана невелика кількість чистої води. Не додавати інші фарби або розчинники.

Очищення:

Промити все обладнання в теплій, мильній воді відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути Уайт-спіритом, щоб не утворювалася іржа.

Гігієна довкілля та інформація з техніки безпеки

Використовуйте лише в добре вентильованому приміщенні. Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення надходить свіже повітря. Не вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил. Вдягнувши респіратор, затверджений NIOSH, убезпечте себе від впливу розпиленого туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, шліфування та очищення. Використовуйте респіратор згідно з інструкцією виробника. Уникати потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Після кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки.



УВАГА Може викликати рак та порушення репродуктивної функції—
www.P65warnings.ca.gov

ПЕРША ДОПОМОГА: При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря.

У РАЗІ РОЗЛИВУ – Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення".

**ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.
БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.**

Рекомендації з нанесення

Компанія Benjamin Moore & Co. 101 Парагон Драйв, Монтвейл, Нью-Джерсі 07645 Тел. дилера в Україні: (044) 2236314 Моб.: (097) 947-7431 Benjamin Moore, Fresh Start, Gennex, Green Promise, Natura, Super Spec HP, Ultra Spec та позначення "М" є зареєстрованими торговими марками, ліцензованими компанією Benjamin Moore & Co. Cradle to Cradle Certified™ - це знак сертифікації, ліцензований Інститутом інноваційних продуктів Cradle to Cradle. Цей продукт не схвалено ні CHPS, ні його підрозділом. Цей продукт постачається Benjamin Moore, а не CHPS. Решта торговельних марок належать їх відповідним власникам. © 2015, 2018 Benjamin Moore & Co. Всі права захищені